



BISON ГРУНТ «БЕТОН-КОНТАКТ» С КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



Образует шероховатую поверхность



Гидроизоляционный, устойчив к влаге и образует водонепроницаемую пленку



Препятствует быстрому впитыванию воды и ее потере



Легко наносится. Улучшает адгезию материалов со сложно впитывающими поверхностями



Заполняет раковины, стабилизирует поверхность



Акриловый, не содержит растворителей

ОПИСАНИЕ

Грубодисперсный грунт с добавлением кварцевого песка для предварительной обработки под штукатурку плотных, гладких, плохо впитывающих оснований для наружных и внутренних работ.

Грунт формирует фактурную шероховатую поверхность и создает благоприятные условия для увеличения адгезии штукатурной смеси к основанию, обеспечивает надежное и долговечное покрытие. Выпускается 2-х видов: белый и розовый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт «Бетон-контакт», предназначен для предварительной обработки плотных, слабовпитывающих влагу гладких оснований (бетон, монолитный бетон, бетонные блоки, бетонные потолки, полы), перед нанесением штукатурок. Возможна обработка старых покрытий из плитки перед укладкой новой керамической плитки на плиточный клей. Пригоден для обработки старых, но прочно держащихся масляных и алкидных красок.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- При повышенной влажности поверхность необходимо просушить, затем очистить ее от отслаивающихся участков, пыли, грязи, жира и других веществ, ухудшающих адгезию.
- Перед применением тщательно перемешать.
- Нанести грунт кистью или валиком, периодически перемешивая.
- В большинстве случаев достаточно одного грунтовочного слоя.
- Не рекомендуется грунтование поверхности в дождливую погоду, при повышенной влажности и температуре ниже +7 °С.
- Не допускается нанесение грунта на замерзшее основание.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 25–30 °С)

«На ощупь» - 2-4 часа. Полное высыхание – 24 часа при нормальных условиях.

РАСХОД

В зависимости от поверхности, погодных условий и методов нанесения при однослойном покрытии 1 кг укрывает 2–4 м².

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основа	Акриловая эмульсия
Сухой остаток	70 ± 1,0 %
Плотность	1,60–1,70 кг/л
Вязкость	Белый - 20 ± 2 poise Розовый - 6 ± 2 poise
Максимальный размер частиц	0,0-0,5 мм
Укрывистость	1 кг / 2–4 м ² в 1 слой
Разбавитель	Питьевая вода
Рекомендуемое разбавление	Не более 5 %

СРОК ХРАНЕНИЯ

2 года от даты производства без вскрытия упаковки при температуре от 0 до +30 °С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступных для детей местах.